

# 30 PLUS PLAN

$U_{MAS}=0,38$  unverputzt

## ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	503 D / 503
Bezeichnung	30 Plus Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	30 x 25 x 24,9
Stück <small>Palette</small>	60
Stück	16 m <sup>2</sup> bzw. 53 m <sup>3</sup>
Dry Fix Extra <small>je Dose (503D)</small>	5 m <sup>2</sup>
Dünnbettmörtel <small>(503)</small>	ca. 3 l/m <sup>2</sup>



## PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ( $\bar{f}_b$ )	12,50	N/mm <sup>2</sup>
Korrekturfaktor ( $\delta$ )	1,149	
Normierte Druckfestigkeit ( $f_b$ )	14,36	N/mm <sup>2</sup>
Bemessungsgruppe	3	
Stückgewicht	13,07	kg
Brutorohdichte	700	kg/m <sup>3</sup>
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

## WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt ( $U_{mas}$ )	0,38	W/m <sup>2</sup> K
U-Wert verputzt * ( $U_{mas}$ )	0,32	W/m <sup>2</sup> K
Lambda unverputzt ( $\lambda_{design,mas}$ )	0,123	W/mK
R-Wert unverputzt ( $R_{design,mas}$ )	2,46	m <sup>2</sup> W/K
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz	-	

\* 3,5 cm hochwärmedämmender EPS Putz außen,  
1,5 cm Kalkgipsputz innen

### Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 30 cm dick,  
mit Dünnbettmörtel versetzt.  
Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: ( $\bar{f}_b$ ) 12,50 N/mm<sup>2</sup>  
Ziegelformat: 30 x 25 x 24,9 cm

$U_{mas}$ -Wert: 0,38 W/m<sup>2</sup>K unverputzt  
 $U_{mas}$ -Wert: 0,32 W/m<sup>2</sup>K 3,5 cm hochwärmedämmender EPS  
Putz außen, 1,5 cm Kalkgipsputz innen

$R_{design,mas} = 2,46$  m<sup>2</sup>W/K  
z. B.: 30 Plus Plan oder Gleichwertiges

### Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung.  
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.  
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

