
SSZ 25/30/23.8

MIT MT / U=1,60 unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	262
Bezeichnung	SSZ 25/30/23.8 mit MT
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	25 x 30 x 23,8
Stück Palette	48
Stück	13,3 m² / 53 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	48 l/m²



PRODUKTINFO

Ziegelfestigkeitsklasse $(\overline{f_b})$	15,00	N/mm²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Steindruckfestigkeit (f _b)	17,07	N/mm²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	17,64	kg

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt	1,60	W/m²K
R-Wert unverputzt	0,45	m²W/K
Lambda (λ) unverputzt	0,551	W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz verputzt*	57	dB

* Schallschutz laut Messung, Mauermörtel: Quarzolith M70 1779 kg/m³ Putzmörtel: Quarzolith P90, 1761 kg/m³ (1,5 cm je Seite), Wandgewicht unverputzt 326 kg Wandgewicht verputzt 379 kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick, mit KZM gemauert

Ziegelformat: 25 x 30 x 23,8 cm

U-Wert: 0,16 W/m²K unverputzt

 $R = 0.45 \text{ m}^2\text{W/K}$

z. B.: SSZ 25 mit Mörteltasche oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/2014

