

SSZ PLAN

Verfüllziegel 25

$U_{MAS} = 1,63$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	563 D / 563
Bezeichnung	SSZ Plan Verfüllziegel 25
Mauersystem	Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 38 x 24,9
Stück <small>je Palette</small>	60
Stück <small>Bedarf</small>	10,5 Stk./m ² bzw. 42 Stk./m ³
Dry Fix Extra <small>je Dose (563 D)</small>	6 m ²
Dünnbettmörtel <small>(563)</small>	ca. 2,50 l/m ²
Betonbedarf	ca. 120 l/m ²



Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	12,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	14,36	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	16,08	kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick, mit Dünnbettmörtel versetzt, z. B.: Senftenbacher SSZ Plan Verfüllziegel 25 oder Gleichwertiges.

Lagerfuge 1 mm dick

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 12,50 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9 cm

U_{mas} -Wert: 1,63 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	1,63	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,556	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz verputzt*	62	dB

* Schallschutz laut Messung, Verfüllbeton Güte C16/20 F52, GK8, 1.965 kg/m³ (1,8 cm je Seite), Wandgewicht unverputzt 445 kg, Wandgewicht verputzt 500 kg

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025